Gea LIGHT BROWN

SPECIFICHE TECNICHE E AMBIENTALI

CLASSIFICAZIONE

	Standard	Valori Tarkett
Tipologia di prodotto	EN ISO 26986	Pavimento vinilico eterogeneo (ISO 10582)
Classificazione residenziale	EN ISO 10874	23 Traffico intenso
Classificazione commerciale	EN ISO 10874	32 General
Classificazione industriale	EN ISO 10874	41 Moderato
Contenuto leganti strato d'usura	ISO 11638	Tipo I

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Standard	Valori Tarkett
Spessore totale	ISO 24346	2 mm
Spessore strato di usura	ISO 24340	0,40 mm
Peso totale	ISO 23997	2150 g/m²
Trattamento superficiale	-	TopClean
Garanzia professionale (durata in anni)	-	12 anni
Valore di riflettanza della luce (LRV) (%)	-	32,72
Codice colore NCS	-	S 3030-Y10R

PERFORMANCE RICHIESTE DALLA MARCATURA CE

	Standard	Valori Tarkett
Dichiarazione di prestazione	EN 14041	0007-0070-DoP-2024-10
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Cfl-s1
Antiscivolo (EN 13893)	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Antiscivolo	DIN 51130	R10
Propensione elettrostatica	EN 1815	Antistatico (≤ 2 kV)
Resistenza termica (m²·K/W)	ISO 10456	0,020 m²·K/W

PERFORMANCE TECNICHE

	Standard	Valori Tarkett
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Curvatura del prodotto al calore	ISO 23999	≤ |8| mm
Sedia con rotelle	ISO 4918	Nessun danno dopo 25000 cicli
Gambe dei mobili	EN 424	Nessun danno
Abbattimento acustico - ΔLw	EN ISO 717-2	13 dB
Classe di assorbimento acustico	NF S31-074	Classe B (≤ 75 dB)
Resistenza del colore alla luce	ISO 105-B02	≥ 6
Resistenza a prodotti chimici	ISO 26987	Non compromesso
Riscaldamento a pavimento	-	Idoneo (max 27°C)

	Standard	Valori Tarkett
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	≤ 0.40 %

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E QUALITÀ DELL'ARIA

	Standard	Valori Tarkett
Riciclabile	-	Si- residuo taglio e post-use tramite ReStart® (ISO 14021)
Emissioni di formaldeide	-	E1
Made In	-	Europe
Green Building Certifications Contribution	-	Si
EPD	-	Disponibile
EPD Number	-	S-P-01348
Material Health Statement	-	Disponibile
Certificazione SCS Floorscore	-	Si
Valore emissioni	-	A+
Allergy UK Seal Of Approval	-	Approvato
Contenuto riciclato	-	26 %
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)	-	5,95 kg CO_2e /m²
Senza ftalati	-	Si
Emissioni VOC dopo 28 giorni	EN 16516	Gold (≤ 100 µg / m³)